322 LANKOFUGE MASSE

HYDROFUGE DE MASSE

IMPERMEABILISE LES MORTIERS ET BETONS

A D J U V A N T A T I O N

LES "PLUS" PRODUIT

- Imperméabilise les mortiers et bétons
- Limite la formation d'efflorescences et de salpêtre
- Améliore la plasticité des mortiers et bétons
- Sans chlore
- Existe en dose pour sac de 35 kg de ciment

PROPRIETES

Adjuvant liquide non chloré diminuant considérablement la capillarité des bétons et mortiers, et améliorant leur imperméabilisation.
322 LANKOFUGE MASSE convient aux ciments de type CPA, CPJ, CLK, CHF.

DOMAINES D'APPLICATION

Imperméabilisation

- Mortiers de façades exposées aux pluies battantes
- Pose et jointoiement de maçonnerie
- Chapes d'arase de fondation

Etanchéité des ouvrages tels que :

- Bétons de fondation au-dessous de la nappe phréatique
- Bétons enterrés
- Bétons pour réservoirs et bassins, canalisations, tunnels, barrages, écluses, ponts, aires de lavage
- Cuvelage

CARACTERISTIQUES

- **Aspect** : liquide opalescent bleu
- **Densité** : 1 à + 20°C
- **pH** : 8,5 ± 1
- **Viscosité** : 0,120 poises à + 20°C
- **Solubilité** : totale dans l'eau

MODE D'EMPLOI

Préparation du produit

- **322 LANKOFUGE MASSE** est totalement miscible dans l'eau. Pour une bonne dispersion,il est préférable d'incorporer le produit dans l'eau de gâchage.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Température d'utilisation comprise entre + 5°C et + 35°C.
- Sables et agrégats propres de granulométrie étudiée.
- Mortier dosé à 500 kg de ciment minimum (ou 350 kg de ciment et 150 kg de chaux pour les mortiers bâtards).
- Béton dosé à 350 kg/m^3 minimum.
- Bien remuer le produit dans les emballages originaux avant l'emploi.
- Gâcher à consistance plastique
- Ne pas utiliser avec les ciments alumineux
- Ne jamais utiliser de chaux en étanchéité de bassins ou de cuvelage.
- Consulter la fiche de données de sécurité sur le site Internet www.parexlanko.com.

.

CONSOMMATION

322 LANKOFUGE MASSE se dose par rapport au poids de ciment. Plage de dosage : 1 à 2 litres pour 100 kg de ciment. Le dosage exact sera déterminé après des essais de convenance.

CONDITIONNEMENT

- Dose de 350 ml.
- Bidon de 5 litres.
- Bidon de 20 litres.
- Fût de 215 litres.

CONSERVATION

18 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, des fortes températures et des sources de chaleur.

GARANTIE

- RC Fabricant.

DOCUMENT DE REFERENCE

- 322 LANKOFUGE MASSE est conforme à la norme NF EN 934-2.

Distribué par :

SODAP MAROC

Zone Industrielle du Sahel Lots 92 & 94
26400 Had Soualem B.P :111
Tél.:022 963 275/78 - Fax:022 963 362
E-mail : sodap@marbar.co.ma

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. Les caractéristiques obtenues in situ peuvent varier en fonction des conditions de mise en œuvre. En cas d'application non explicitement prévue dans le présent document, il appartient à notre clientèle de se renseigner ou de procéder à des essais préalables représentatifs. Les informations figurant sur cette fiche ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part quant à l'utilisation du produit. Elles n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de vente. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition postérieure.

DOCUMENTATION TECHNIQUE 2008

PAREXLANKO Département Mortiers Spéciaux - 19 place de la Résistance
92446 Issy les Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55

PAREXLANKO ENDUITS-COLLES-MORTIERS
www.parexlanko.com